

Enke Betoncoat Versiegelung 2 K Aqua transparent

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung	Enke Betoncoat Versiegelung 2 K Aqua ist eine transparente, wasseremulgierte (lösemittelfreie), zweikomponentige Versiegelung auf Basis von Epoxidharz.
Eigenschaften	Versiegelung 2 K Aqua besitzt ein sehr gutes Haftvermögen auf öl- und fettfreien Untergründen, speziell auch auf abgechipsten Bodenflächen. Diese Versiegelung sieht im frisch applizierten Zustand milchig-weiß aus, wird aber im Verlauf der Aushärtung vollkommen transparent (Transparentversiegelung jedoch nicht zu dick aufrollen – Verbrauchsangaben beachten).
Verwendungszweck	Zur transparenten Deckversiegelung von abgechipsten Bodenflächen oder auch zur Verfestigung von mineralischen Untergründen, beispielsweise Hallen- oder Garagenböden. Bei der Transparentversiegelung von rutschhemmend abgestreuten Reaktionsharzbeschichtungen muss beachtet werden, dass die Eigenfarbe des Abstreumaterials erhalten bleibt. Solche Oberflächen können optisch unregelmäßig erscheinen. <u>Nicht für Außenflächen verwenden</u> , da Versiegelung 2 K Aqua (transparent) unter Einwirkung von Sonnenlicht zur Vergilbung neigt.
Technische Daten	Lieferform Komp. A + B : beide flüssig Viskosität (A + B) : ca. 1200 mPa·s bei 20°C Dichte (A + B) : ca. 1,06 g/cm ³ bei 20°C Verarbeitungszeit : ca. 30 Minuten bei 20°C
Auftrag	Veloursrolle
Verbrauch	200-400 g/m ² maximal 300 g/m ² pro Arbeitsgang
Lieferform	Komponente A: 5,0 kg – Einweg - Gebinde Komponente B: 5,0 kg – Einweg - Gebinde
Lagerung	kühl, trocken und frostfrei
Lagerstabilität	In ungeöffneten Originalgebinden bei max. + 25°C mind. 6 Monate

Enke Betoncoat Versiegelung 2 K Aqua transparent

Produktbeschreibung

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE – WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Hinweise zur Entsorgung: Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach oder finden sich im Internet unter: www.kbs-recycling.de Nicht ausgehärtete Anhaftungen und größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig unter dem AVV-Schlüssel 080113 zu entsorgen.

Düsseldorf, Oktober 2015

PB BC VsAqua transp. 5

**ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co.KG, Hamburger Str. 16, D-40221 Düsseldorf,
Tel.: 0211/304074, Fax: 0211/ 393718**

e-mail: info@enke-werk.de

Internet: www.enke-werk.de