Enke-Contact

Adhesivo universal para materiales de construcción

para el sellado, pegado y encolado seguro en la construcción

www.enke-werk.de

Enke

Enke-Contact
El adhesivo y sellador universal.

El adhesivo universal para materiales de construcción
Enke-Contact es un adhesivo versátil basado en polímeros MS. Gracias a sus excelentes propiedades, no sólo es fácil de usar, sino que también garantiza una durabilidad extremadamente larga sin cambios. Una vez aplicado, comienza a endurecer al entrar en contacto con la humedad atmosférica, y con poca retracción se forma una masa elástica permanentemente.
Al ser estable a los rayos UV, no contiene silicona ni isocianato, y ser inodoro, es adecuada para numerosas aplicaciones en interiores y exteriores.

Ventajas del producto
- Estable a los rayos UV
- Sin silicona ni isocianato
- Inodoro
- Versátil
- Dimensionalmente estable

Ámbitos de aplicación
- Sellado en sistemas de acristalamiento
- Juntas de construcción
- Unión de elementos estructurales de madera
- Adhesivo para metales, plásticos, hormigón, piedra, mármol y piedra natural, paneles decorativos, revestimiento de paredes, paneles, molduras de madera, alféizares de ventanas, aislamientos
- Construcción y renovación de escaleras
- Sellador adhesivo para una amplia gama de materiales

Instrucciones de aplicación
- Los materiales a pegar deben estar libres de polvo, grasas o aceites. Deben ser sólidos y capaces de soportar el pegado y sellado con el producto. Si es necesario lijar previamente.
- Las pinturas, barnices o plásticos deben ser compatibles con Enke-Contact.
- Realizar pruebas de adherencia y ensayos previos.
- En general Enke-Contact podrá adherirse a casi todos los materiales de construcción como vidrio, superficies acristaladas, epoxi, poliéster, PVC endurecido y madera laminada. Para materiales de construcción porosos, como el hormigón, recomendamos el uso de imprimación
- Aplique el adhesivo en líneas verticales con una distancia de 10 cm entre ellas. La cantidad y la distancia de las líneas a aplicar dependen de la fuerza de agarre que se pretenda conseguir. En cualquier caso, siempre debe haber espacio para la circulación de aire.

Enke-Contact
Datos Técnicos.

Base	Polímero MS
Color	Gris, negro
Densidad	Aprox. 1,53 g / cm^3
Viscosidad (23 °C)	Pastosa, estable (800 – 1100 Pa.s)
Tiempo de curado	(23 °C / 55 % RF) capa de 2-3 mm - 24 horas
Temperatura de aplicación	mín. > 5 °C, máx. 40 °C
Resistencia a la temperatura	-40 °C a +90 °C, una vez curado
Pintable	Posible (excepto lacas de resina alquídica)
Envase	425 g Cartuchos PE 20 Cartuchos/Caja

Enke-Werk • Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718
info@enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld
Telefon +49 (0) 2173 8956840, Fax +49 (0) 2173 8956850
technik@enke-werk.de

Copyright: Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co. KG · Änderungen vorbehalten. Technischer Stand am Tage der Drucklegung: 07.2023/1000