

Abdichtung von Flachdächern mit Enkolan Abdichtung 1K LF

Es handelt sich bei diesem LV - Vorschlag um eine Zusammenfassung der Sanierungsmöglichkeiten mit dem vorliegenden System. Für das betreffende Bauvorhaben müssen jeweils die passenden Positionen herausgesucht und gemäß den örtlichen Erfordernissen ggf. modifiziert bzw. ergänzt werden.

Material: **Enkolan Abdichtung 1K LF** / Polyflexvlies

Farbton: grau / schwarz

Verwendung: Für alle Dachbereiche, speziell auch für Rinnen, Negatvdächer, Wasserwechselzonen mit länger stehendem Wasser sowie Dauerfeuchtbereiche.

Vorbemerkungen: Den Ausführungen der Sanierungsarbeiten mit **Enkolan Abdichtung 1K LF** liegen die entsprechenden Verarbeitungsanleitungen der Fa. Enke - Werk, Johannes Enke GmbH & Co. KG, Hamburger Straße 16, D - 40221 Düsseldorf, zugrunde.

Als Vertragsbestandteile gelten:

- Leistungsverzeichnis
- Regeln für Abdichtungen (Flachdachrichtlinie) des ZDVH
- DIN 18531 Abdichtungen von Dächern, Balkonen, Loggien und Laubengängen

In den jeweils gültigen Fassungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses.

Der im Aufbau enthaltene Flüssigkunststoff **Enkolan Abdichtung 1K LF** ist durch die vom Deutschen Institut für Bautechnik, DIBt, ausgestellte europäisch technische Bewertung, ETA, abgesichert.

Der Auftragnehmer sollte vor Beginn der Arbeiten Kenntnis über die Verarbeitung von ENKE-Produkten haben. Andernfalls ist die Einweisung durch einen ENKE- Mitarbeiter zu empfehlen.

Die Arbeiten sind so auszuführen, dass ein Eindringen von Niederschlagswasser verhindert wird.

Die im Leistungsverzeichnis ausgewiesenen Mengen und Massen sind am Objekt zu überprüfen.

Eine Objektbesichtigung durch den Bieter wird empfohlen.

Die Oberfläche des abzudichtenden Untergrundes muss vor Beginn der Abdichtungsarbeiten vollkommen trocken sein um Haftungsprobleme zu vermeiden.

Wir empfehlen, eventuell vorhandene Altanstriche oder -Beläge zu entfernen, da deren Verträglichkeit mit unserem Abdichtungssystem nicht gewährleistet werden kann.

Abdichtung von Flachdächern mit Enkolan Abdichtung 1K LF

Die jeweiligen Materialverbrauchsmengen sind Durchschnittsangaben, die vom Bieter unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu überprüfen und ggf. zu korrigieren sind.

Bei den meisten Untergründen kann bei der Verwendung von **Enkolan Abdichtung 1K LF** auf einen Voranstrich verzichtet werden.

Erforderliche Verglasungsarbeiten sollten - wenn möglich - vor den Abdichtungsarbeiten ausgeführt werden.

Sollte die abzudichtende Oberfläche mit einem Hochdruckwasserstrahl gereinigt werden, so muss sichergestellt sein, dass die Oberfläche vor Beginn der Abdichtungsarbeiten mit **Enkolan Abdichtung 1K LF** vollkommen abgetrocknet ist.

LV - Vorschlag für: _____

Projekt / BV: _____

Bauherr: _____

Abdichtung von Flachdächern mit Enkolan Abdichtung 1K LF

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
01	Titel			
	Vorbereitungsarbeiten			
01.001	Reinigen der Dachfläche und Rinnen, Schutt verladen, abtransportieren und vorschriftsmäßig entsorgen.	1,00 m ²	0,00	0,00
01.002	Blitzschutzleitung abnehmen, bauseits lagern und nach Fertigstellung aller Arbeiten wieder fachgerecht montieren.	1,00 m	0,00	0,00
01.003	Kiesschüttung, Körnung....mm, ca.....cm hoch aufnehmen, Dachfläche und Rinnen gründlich reinigen. Schutt verladen, abtransportieren und vorschriftsmäßig entsorgen.	1,00 m ²	0,00	0,00
01.004	Kiesschüttung, Körnung....mm, ca.cm hoch aufnehmen, bauseits lagern und nach Fertigstellung aller Arbeiten wieder aufbringen. Dachfläche und Rinnen gründlich reinigen, Schutt verladen, abtransportieren und vorschriftsmäßig entsorgen.	1,00 m ²	0,00	Alternativ
01.005	Abstoßen der Blasen und Falten. Mit Dach- und Rinnenreinigung. Schutt verladen, abtransportieren und vorschriftsmäßig entsorgen. Der Blasen- und Faltenanteil beträgt, bezogen auf die Gesamtdachfläche, ca.%.	1,00 Stück	0,00	0,00
01.006	Größere Blasen aufschneiden und mittels Schweißbrenner herunterkleben. Kleine Blasen und Falten abstoßen. Der Blasenanteil beträgt, bezogen auf die Gesamtdachfläche, ca.%.	1,00 Stück	0,00	0,00
01	Summe Titel			0,00
	Vorbereitungsarbeiten			



Produziert Qualität seit 1924

Abdichtung von Flachdächern mit Enkolan Abdichtung 1K LF

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
02	Titel Aufbringen von Voranstrich			
02.001	Voranstrich : Aufbringen von Universal Primer 2K auf den sauberen und trockenen Untergrund. Verarbeitung kalt mit der Rolle. Verbrauch abhängig vom Untergrund. Für die meisten Untergründe kann bei Enkolan Abdichtung auf die Verwendung eines Voranstriches verzichtet werden.	1,00 m ²	0,00	0,00
	<p>Bitte beachten, dass für die unterschiedlichen Untergründe der geeignete Voranstrich verwendet wird. Dies gilt besonders für Materialkombinationen. Die Zuordnungen der zum Untergrund passenden Voranstriche finden Sie in unserer Haftungstabelle.</p>			
02	Summe Titel Aufbringen von Voranstrich			0,00
03	Titel Flüssigkunststoffabdichtung			
03.001	Traubereichsanierung: Vollflächiges Aufbringen der Einbettschicht Enkolan Abdichtung , sowie Einlegen der Enke-Polyflexvlies - Bewehrung. Die Überdeckungen und Randbereiche sind in die Abdichtungsmasse openingsfrei einzubetten. Die Deckschicht muss frisch in frisch aufgebracht werden. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau / schwarz Verbrauch Enkolan Abdichtung : 300g/m je 10 cm Breite für beide Schichten. Traufbreite:.....cm	1,00 m	0,00	0,00

Abdichtung von Flachdächern mit Enkolan Abdichtung 1K LF

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
03.002	<p>Rinnensanierungen : Vollflächiges Aufbringen der Einbettschicht Enkolan Abdichtung, sowie Einlegen der Enke - Polyflexvlies - Bewehrung . Die Überdeckungen und Randbereiche sind in die Abdichtungsmasse openingsfrei einzubetten. Die Deckschicht muss frisch in frisch aufgebracht werden. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau / schwarz Verbrauch: 300 g/m je 10 cm Breite für beide Schichten. Rinnenabwicklung:.....cm</p>	1,00 m	0,00	0,00
03.003	<p>Aufgehende Dach-Anschlüsse (z.B. Attiken, Lichtkuppeln, Schornsteine, Sockel etc.): Vollflächiges Aufbringen der Einbettschicht an den Anschlüssen mit Enkolan Abdichtung, sowie Hochführen der Enke- Polyflexvlies- Bewehrung und Eindrücken in die nasse Masse. Die Randbereiche und Überdeckungen sind in die Abdichtungsmasse openingsfrei einzubetten. Die Deckschicht erfolgt frisch in frisch. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau / schwarz Anschlusshöhe / Abwicklung:..... cm Verbrauch Enkolan Abdichtung: ca. 300 g/m je 10 cm Abwicklung für beide Schichten</p>	1,00 m	0,00	0,00
03.004	<p>Anschlussausführung bei Dunstrohren oder sonstigen Durchdringungen : Aufbringen der Einbettschicht Enkolan Abdichtung und Einlegen der Enke-- Polyflexvlies - Manschette in die nasse Abdichtungsmasse. Die Deckschicht für die Dachabdichtung muss frisch in frisch aufgebracht werden. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau / schwarz Verbrauch Enkolan Abdichtung: ca. 300 g/m je 10 cm Abwicklungshöhe für beide Schichten. Bei Rundprofilen: d =..... cm Bei Rechteck-Profilanschlüssen:...../.....cm</p>	1,00 Stück	0,00	0,00

Abdichtung von Flachdächern mit Enkolan Abdichtung 1K LF

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
03.005	<p>Egalisierung mittels Enkolan Spachtelmasse : Herstellen einer Spachtelmasse aus Enkolan Abdichtung und trockenem Quarzsand, Körnung 0,7 - 1,2 mm, Korngröße und Mischungsverhältnis entsprechend den Untergründen anpassen. Egalisieren von tiefer liegenden Bereichen oder Rissen etc. mit Enkolan Abdichtung - Spachtelmasse. Bezogen auf die Gesamtfläche beträgt der Anteil ca..... % Im Mittel..... mm stark Verarbeitung kalt mit Kelle oder Glätter. Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² je mm</p>	1,00 m ²	0,00	0,00
03.006	<p>Dachabdichtung : Vollflächiges Aufbringen der fugenlosen Enkolan Abdichtung. Verarbeitung in zwei Arbeitsgängen, wobei in die erste, vollflächige Einbettschicht eine Enke- Polyflexvlies-Bewehrung 1,00 m breit, mit mind. 5 cm Überdeckung eingelegt wird. Sämtliche Überdeckungen sind öffnungsfrei in die Abdichtungsmasse einzubetten. Die Deckschicht für die Dachabdichtung muss frisch in frisch aufgebracht werden. Verarbeitung kalt mit Rolle und/oder Gummischieber. Farbe: grau / schwarz Verbrauch: mind. 3,0 kg/m² für beide Schichten. 1,05 m/m² Enke - Polyflexvlies - Bewehrung</p>	1,00 m ²	0,00	0,00
03.007	<p>Bei Ein - oder Abläufen : Zulage für das Einbinden der Ein- oder Abläufe. Aufbringen der Einbettschicht aus Enkolan Abdichtung und Einlegen der Enke-- Polyflexvlies - Manschette in die nasse Abdichtungsmasse. Die Deckschicht für die Dachabdichtung muss frisch in frisch aufgebracht werden. Verarbeitung kalt mit Rolle. Farbe: grau / schwarz</p>	1,00 Stück	0,00	0,00

Abdichtung von Flachdächern mit Enkolan Abdichtung 1K LF

Pos	Bezeichnung	Menge	Preis	Betrag
03	Summe Titel	Flüssigkunststoffabdichtung		0,00

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem jetzigen Kenntnisstand sowie unseren langjährigen Erfahrungen. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter dennoch nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekanntem oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material gewährleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Eventuelle Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Verarbeitungsanleitung widersprechen, sind ohne ausdrückliche schriftliche Bestätigung durch die Firma Enke wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung. Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieses LV-Vorschlages ergeben, sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

Düsseldorf, April 2021

ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Str.16, 40221 Düsseldorf
Tel:0211/304074, Fax: 0211/393718
[e-mail: info@enke-werk.de](mailto:info@enke-werk.de)
www.enke-werk.de