

ENKONOL Tuoteseloste

Tuotekuvaus

ENKONOL on bitumipohjainen, liuotinpohjainen, paksu-pinnoite erityisesti kuluneiden bitumihuopakatteiden regeneroimiseen tai yläpinnan lisäsuojaukseen uusille katoille.

Ominaisuudet

Musta, helposti levitettävä kattopinnoite joka tarttuu erinomaisesti kaikille kuiville pinnoille. Aiheuttaa syväälle menevän regeneroinnin kuluneille bitumihuopakatteille ja suojaa yläpintaa kaikilta ympäristörasitteilta.

Käyttökohteet

Bitumihuopakatteiden uudelleen kyllästämiseksi ja elinkaaren pidentämiseksi. Mahdolliset pienet epätiiveydet tulee käsitellä ennen ENKONOL pinnoittamista ENKOLIT massalla.

Työstö

Työstäminen tehdään telalla, kumilastalla tai ENKE-kattoharjalla.

Vanhojen kattopintojen regeneroiminen:

Kattopinnan puhdistamisen sekä mahdollisten bitumihuopakatteen ilmakehien mekaanisen poistamiseen jälkeen työstetään ENKONOL pinnoite kattoon, väh. 500 g/m².

Ruosteensuojaus peltikatoille:

Hilseilevä ruoste poistetaan teräsharjalla tai muulla työkalulla. Puhdistamisen jälkeen työstetään ENKONOL pinnoite lyhytharjaksisella kattoharjalla. Jos tarpeellista voidaan ennen asennusta käsitellä ruostekohdat ruosteenestoaineella. Kulutus 300 – 400 g/m².

Kuitusementtikattojen suojaus:

Aaltoprofiili kuitusementtikatoille työstetään ENKONOL pinnoite nylon-telalla tai lyhytharjaksisella ENKE-kattoharjalla. Kulutus 400 – 500 g/m².

ENKONOL Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Toimitusmuoto	-siirappimainen, musta
Kovettuminen	-vähintään 6 viikkoa kävelyn kestävyys
Viskositeetti	-n. 50 sec / 8mm (20°C)
Tiiveys	-n. 0,98 g/cm ³ (20°C)
Leimahduspiste	-n. 42°C
Säänkestävyys	-n. 2-3 vuotta

Toimitusmuoto

25 kg peltiämpäri

Varastoiminen

Viileässä suljetuissa alkuperäispakkauksissa tulelta suojassa.

Jätteenkäsittelyä koskevia ohjeita

Tynnyrit on tyhjennettävä siten, että materiaalia ei enää tipu ja/tai ne on kaavittava puhtaiksi välittömästi viimeisen materiaalin oton jälkeen asianmukaista jätteenkäsittelyä varten. Täysin tyhjennetyt peltipakkaukset voidaan toimittaa teräspeltipakkausten kierrätyspisteeseen, jotka löytyvät internetistä osoitteesta: www.ongelmajate.fi

Käyttäjän on toimitettava kovettumattomat aineet ja suuremmat materiaaliylijäämät peltitynnyreissä maksulliseen jätteenkäsittelyyn, koska näissä tapauksissa on kyse ongelmajätteestä.

Työsuojelu

Noudata käyttöturvallisuustiedotteidemme sisältämiä ohjeita.

ENKONOL Tuoteseloste

Kaikki tämän painotuotteen tiedot pohjautuvat teknisen alan viimeiseen tiedon tasoomme sekä kokemuksiimme ja ne ovat vain yhteenveto yleisistä suosituksista. Moninaiset työstöön ja käyttöön vaikuttavat tekijät eivät vapauta tuotteen käyttäjää varmistautumasta omilla kokeillaan tuotteidemme asianmukaisesta käytöstä. Saneerattaessa alustoja, joiden koostumusta ei tunneta tai jotka ovat epätavallisia, on ehdottomasti ensiksi neuvoteltava tehtaan kanssa. Koska tuotteidemme oikea ja asianmukainen käyttö eivät ole valmistajan valvonnan alaisia, voimme taata vain virheettömän materiaalin. Työstövirheistä, väärästä materiaalivalinnasta tairiittämättömästä pohjan esivalmistelusta johtuvat vahingot ovat ehdottomasti suljettu pois takuumme piiristä. Tästä ei voida johtaa oikeudellisesti sitovaa lupasta koskien määrättyjä ominaisuuksia tai soveltuvuutta konkreettiseen käyttötarkoitukseen. Aineen käyttäjän on omalla vastuullaan huomioitava kaikki kolmansien osapuolien tuotesuojat sekä lain määräämät ohjesäännöt ja määräykset. Yhtiömme työntekijöiden antamat mahdolliset suulliset tiedot, jotka ovat sisällöltään ristiriidassa näiden käyttöohjeiden kanssa, ovat ilman nimenomaista ENKEtehtaan kirjallista vahvistusta pätemättömät. Jos näitä määräyksiä laiminlyödään, raukeaa materiaalitakuu. Käyttötarkoitukset, jotka osoittautuvat olevan työstöohjeissa annettujen suositusten ulkopuolella, ovat käyttäjän omalla vastuulla, jos niistä ei ole edeltäkäs in neuvoteltu tehtaan kanssa. Mahdollisesti tästä aiheutuvat vahingot ovat tällaisissa tapauksissa suljettu takuumme ulkopuolelle.

www.rooftech.fi