



Enke-Contact

Univerzalno gradbeno lepilo
s hitrim utrjevanjem

www.enke-werk.de

SI

Enke Contact Univerzalno gradbeno lepilo

Enokomponentno MS-lepilo s hitrim utrjevanjem.

Opis proizvoda:

Lepilo Enke-Contact je vsestransko uporabno lepilo in tesnilno sredstvo na MS polimerni osnovi. Proizvod je UV obstojen, ne vsebuje silikona in izocianata in je brez vonja. Lepilo Enke-Contact se utrjuje z zračno vlago in minimalnimi skrčki ter hkrati ostane trajno elastična masa.

Področje uporabe:

Tesnjenje pri sistemih zastekljevanja, tesnjenje zaključnih reg v gradbeništvu. Konstruktivno lepljenje lesenih gradbenih materialov, kombinirano lepljenje z umetnimi masami, betonom, kamnom, marmorjem, naravnim kamnom, dekorativnimi ploščami, stenski oblogami, paneli, lesenimi letvami, okenske police, izolacijski materiali, gradnja in sanacija stopnic ter tesnjenje različnih materialov.

Enke-Contact se ne sme uporabljati pri premičnih regah in regah pod vodo, rezervoarjih, na bitumenskih podlagah ter na PP, PE in teflonskih podlagah.

Navodila za uporabo:

Površina, ki jo je potrebno lepiti mora biti brez prahu, brez maščob in brez olja ter trdna in nosilna. Po potrebi površine predhodno obrusiti. Barve, laki in umetne mase morajo biti združljive z lepilom Enke-Contact.

Pred uporabo prosim predhodno izvesti preizkus oprijemljivosti.

Na splošno ima lepilo Enke-Contact dobro oprijemljivost na skoraj vseh gradbenih materialih kot so steklo, glazirane površine, emajl, epoksidne površine, poliester, trdi PVC in lakirani les. Rege se lahko zgledajo z eno odstotno milnico. Lepilo se nanaša v vertikalnih razmikih širine ca. 10 cm. Število/razmik nanosa posameznih vrst lepila je odvisno od želene trdnosti; v vsakem primeru pa morajo ostati vmesni prostori za prezračevanje.

Skladiščenje:

6 mesecev pri temperaturi med +5 °C in +25 °C v originalni zaprti embalaži. Zaščititi pred vročino!

Enke-Contact Tehnični podatki

Osnova:	MS polimer
Gostota:	ca. 1,5 g/ml
Konsistenca:	pasta, stabilen
Čas odprtosti:	ca. 10 minut (23 °C/55 % relativni vlažnosti)
Utrjevanje: (23 °C/55 % relativni vlažnosti):	2 mm sloj v 24 urah
Trdota Shore A:	ca. 50-55
Raztezek pri pretrgu: (DIN 53540)	250 %
Modul: 100 % (DIN 53540):	1,7 N/mm ²
Natezna trdnost: (DIN 53540)	1,7 N/mm ²
Temperatura ob nanosu:	min. >5 °C maks. 40 °C
Temperaturna obstojnost:	-40 °C do +100 °C v utrjenem stanju
Oblika dobave:	425 g kartuša 20 kartuš/karton

Posebna opozorila:

Enke-Contact ne sodi med nevarne proizvode. Kljub temu je potrebno upoštevati nekatere varnostne ukrepe:

- Ne sme priti v stik z otroki.
- Preprečiti stik s kožo.

Navedbe temeljijo na našem trenutnem tehničnem znanju; so neobvezujoče in ne predstavljajo zagotovila v smislu nove BHG pravne prakse. Pred uporabo morajo izvajalci preizkusiti naše proizvode glede ustreznosti za predvideni namen uporabe.

Za posledično škodo Enke ne prevzema odgovornosti!



ENKE-WERK Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Strasse 16, D-40221 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 304 074 76, Fax: +49 (0)211 393 718
E-mail: info@enke-werk.de Internet: www.enke-werk.de