



Enkryl® tekoča umetna masa za ekonomično zatesnitev

www.enke-werk.de



Enkryl® tekoča umetna masa

Optimalna zaščita pred delovanjem vremenskih vplivov – tudi za težke primere in velike naklone

Za dolgotrajnost strehe je nujno potrebna proti delovanju vremenskih vplivov odporna zaščitna plast. Enkryl® tekoča umetna masa nudi odlično zaščito površine in je v povezavi z Enke Polyflex filcem najbolj zanesljiv način tudi, kadar želite bituminozne ali cementno vezane strešne površine narediti odporne proti delovanju vremenskih vplivov in staranju. Strehe z zadostnim naklonom Enkryl® zanesljivo in trajno varuje pred vlago - pri tem pa ne vsebuje mehčalcev in topil!

Enkryl® je eno-komponentna, za obdelavo pripravljena tekoča umetna masa z zelo dobrim oprijemom, namenjena za zatesnitev streh. Uporabljena disperzija z akrilnimi polimeri poskrbi za izredno odpornost na delovanje vremenskih vplivov in staranje ter predstavlja v kombinaciji z vstavki Enke Polyflex filca brezšivno zatesnitev strehe, z učinkom zniževanja temperature.

Pri temperaturah pod ničlo ali v ekstremni vročini nudi Enkryl® trajno elastičnost od 30 °C do +100 °C in je odporen proti letečim iskram in sevajoči vročini. Če je sončno sevanje še posebej močno, bela obarvanost deluje z učinkom zniževanja temperature. Poleg tega se Enkryl® odlikuje tudi z izredno dobro paroprepustnostjo. Tako se lahko celo močno navlažene strešne konstrukcije tekom časa popolnoma izsušijo.

Bodisi da gre za strehe z nakloni, problematična področja ali priključke: Enkryl® zavaruje z zaščitno plastjo, ki je odporna na delovanje vremenskih vplivov in premosti reže.

Zaupajte v Enkryl® tekočo umetno maso – tudi v težkih primerih.

Enke tekoča umetna masa z Enke Poly ex filcem:


Preverjena zanesljivost uporabe tudi na zahtevnih področjih!




Koluti filca



Manšeta



Notranji vogalnik



Zunanji vogalnik

Enkryl® Prednosti izdelka

- Enokomponenten
- Brez vsebnosti mehčalcev in topil
- Odporen proti alkalijam
- Izredno dobra paroprepustnost
- Pohodnost (npr. za izvajanje vzdrževalnih del)
- Zaradi svetle obarvanosti močno znižuje temperaturo
- Trajna elastičnost od 30° C do +100° C
- Evropsko tehnično soglasje po ETAG 005
- Odporen proti letečim iskram in sevajoči vročini

Enkryl®

Področja uporabe



Veliki objekti - novogradnje



Veliki objekti - sanacije



Industrijske strehe s številnimi preboji



Industrijske strehe z različnimi rešitvami detajlov



Zatesnitev spomeniško zaščitene zgradbe



Priključki sten in preboji streh

Enkryl®

Tehnični podatki

Osnova:	Čisti akrilat – visoki polimer
Barva:	Siva (posebne barve na zahtevo)
Gostota:	1,3 g/cm pri 20 °C
Viskoznost:	Približno 6000 mPas/20 °C (tikotropno)
Raztezek:	Približno 40,0 ± 2 % vklj. s filcem
Natezna trdnost:	10,0 ± 1 N/mm vklj. s filcem
Upornost difuziji vodne pare μ:	2400 ± 50
Čas za tvorbo skorje:	5– 8 ur. Po približno 15 urah pohodno.
Odpornost:	Izredna odpornost na delovanje vremenskih vplivov in staranje, odlična trajna elastičnost, visoka sposobnost difuzije vodne pare. Ob organskih topilih Enkryl® nabrekne in ga je zato potrebno zavarovati pred njimi.
Topila:	ne vsebuje
Sistem. komponente iz Polyflex filca:	· Kolut filca: koluti po 50 m, širina: 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm, posebne širine na zahtevo · Manšete · Notranji in zunanji vogalniki · Posebne manšete za vijake
Predpremaži:	· Enke predpremaz univerzal 2K · Enke univerzalni predpremaz VA 933 · Enke predpremaz P-O · Enke predpremaz za beton
Poraba:	najmanj 4,0 kg/m ² z dodatnim vstavkom Enke Polyflex filca (gramatura 110 g/m)
Pakiranje:	15 kg in 30 kg posode



Enke-Werk • Johannes Enke GmbH & Co. KG

Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49 (0) 211 304074, Fax +49 (0) 211 393718
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Prodaja: