Enkonol®

Produktbeschreibung

Kurzbeschreibung

Enkonol ist ein bituminöser, lösemittelhaltiger, dickflüssiger Dachanstrich speziell zur Regenerierung von abgewitterten Bitumenpappen oder als zusätzlicher Oberflächenschutz neuer Dachoberflächen.

Eigenschaften

Leicht verstreichbarer, schwarzer Dachanstrich, der auf allen trockenen Untergründen, vorzugsweise bituminösen Flächen, ausgezeichnet haftet. Er bewirkt eine tiefgehende Regenerierung abgewitterter Bitumenpappen und schützt die Oberflächen vor allen Witterungseinflüssen.

Verwendungszweck

Auffrischung und Neuimprägnierung alter bituminöser Dachabdichtungen.

Lieferform

25 kg Gebinde

Verarbeitung

Die Verarbeitung erfolgt kalt mit der Rolle oder mit dem Enke-Dachschrubber.

Regenerierung alter Dachflächen:
Nach einer gründlichen Reinigung der gesamten Dachfläche incl. Rinnen und Abläufe sowie dem mechanischen Entfernen der Bläschen in der Deckschicht der Bitumenbahnen erfolgt der Auftrag von Enkonol auf die Dachfläche.
Verbrauch: mind. 500 g/m²

Korrosionsschutz von Blechdächern:
Blatt- und Flugrost mit feinem Stahlbesen oder Drahtbürste entfernen. Danach Enkonol mit kurzborstigem Schrubber auftragen. Falls erforderlich, können vorher ggf. Rostumwandler nach Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller verwendet werden.
Verbrauch: 300 – 400 g/m²
(bei Wellblech + 30%)

Schutz von Faserzementdächern:
Auf Wellfaserzement erfolgt die Verarbeitung mit Nylonrolle, ggf. auch mit dem kurzborstigen Enke-Dachschrubber.
Verbrauch: 400 – 500 g/m²
(bei Wellfaserzement + 30%)

Enke
EINFACH ANDERS
SEIT 1924

Technische Daten

Lieferform:	sirupartig, schwarz
Trocknungszeit:	2 – 6 Wochen bis zur Begehbarkeit
Viskosität (DIN-Becher):	ca. 50 sec / 8mm bei 20°C
Dichte:	ca. 0,98 g/cm³ bei 20°C
Flammpunkt:	ca. 42 °C
Wetterbeständigkeit:	ca. 2 – 3 Jahre

Lagerung

kühl, in verschlossenen Originalbehältern, vor Feuer geschützt

Lagerstabilität

mind. 12 Monate im Originalgebinde

Hinweise zur Entsorgung

Die Gebinde müssen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produktentnahme tropffrei bzw. spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen können dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugeführt werden. Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach bzw. finden sich im Internet unter: www.kbsrecycling.de. Nicht ausgehärtete Anhaftungen oder größere Produktreste in Blechgebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um Sonderabfall handelt.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt möglicher Einflüsse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter nicht davon, sich durch eigene Prüfungen und Versuche über die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Bei der Sanierung von unbekannten oder ungewöhnlichen Untergründen sollte unbedingt eine vorherige Rücksprache mit dem Werk erfolgen. Da eine korrekte und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur für einwandfreies Material Gewähr geleistet werden. Schäden, die durch Verarbeitungsmängel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewährleistung ausgeschlossen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mündliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden Druckschrift widersprechen, sind ohne eine ausdrückliche schriftliche Bestätigung des ENKE-WERKES wirkungslos. Werden diese Bedingungen nicht beachtet, so erlischt unsere Materialgewährleistung.

Anwendungen, die sich außerhalb der Empfehlungen dieser Druckschrift ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rücksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schäden sind in solchen Fällen von unserer Gewährleistung ausgeschlossen.

Mit dieser Produktbeschreibung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Düsseldorf, Februar 2026

PB EL 72

ENKE-WERK · Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 16 · D-40221 Düsseldorf · Tel.: +49 211 / 30 40 74

info@enke-werk.de · www.enke-werk.de

Copyright: ENKE-WERK · Johannes Enke GmbH & Co. KG · Änderungen vorbehalten (12.18/1.000) O.A.

Eingetragen in das Handelsregister Düsseldorf HR A 4683

Enke
EINFACHANDERS
SEIT 1924